

Ausgezeichnet.



[www.blauer-engel.de/uz72](http://www.blauer-engel.de/uz72)



**STEINBEIS**  
Papier mit besten Werten

## DATENBLATT STEINBEIS Charisma Silk (Rolle)

Rohstoff	100 % Altpapier, (sortierte Haushaltssammelware) keine Chlorbleiche im Produktionsprozess					
Umweltzeichen	RAL-UZ 72 Blauer Engel, EU-Umweltzeichen					
Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ] (DIN EN ISO 536)	57 ± 2,5 %	60 ± 2,5 %	65 ± 2,5 %	70 ± 2,5 %	80 ± 2,5 %	90 ± 2,5 %
Volumen [cm <sup>3</sup> /g]	1,05 ± 0,1	1,05 ± 0,1	1,05 ± 0,1	1,05 ± 0,1	1,05 ± 0,1	1,05 ± 0,1
Opazität [%] (DIN 53.164, ISO 2471)	93 ± 2	94 ± 2	95 ± 2	96 ± 2	97 ± 2	97 ± 2
Glanz (Gardner 75°)	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3
ISO-Weiße [%] (ISO 2470)(D65/10°)	80 ± 2	81 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2
Alterungsbeständigkeit (DIN 6738-92)	Gruppe LDK 12 - 80 ≈ mehrere 100 Jahre					
Empfohlenes ICC Profil	PSO LWC Improved (ECI)					

Stand: 25.01.2018