

## DATENBLATT

### Steinbeis Script (ISO W80)

Rohstoff	100 % Altpapier, (sortierte Haushaltssammelware) keine Chlorbleiche im Produktionsprozess	
Umweltzeichen	Blauer Engel, EU-Ecolabel	
Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ] (ISO 536)	70 ± 2,5	80 ± 2,5
Feuchtigkeitsgehalt [%] (ISO 287)	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4
ISO Weißgrad [%] (ISO 2470, D65_10°)	80,0 ± 2,5	80,0 ± 2,5
CIE Weißgrad (ISO 11475, D65_10°)	85,0 ± 2,5	85,0 ± 2,5
Opazität [%] (ISO 2471)	> 80	> 80
Tintenbeschreibbarkeit (DIN 53126)	ja	ja

## DATENBLATT

### Steinbeis Script (ISO W90)

Rohstoff	100 % Altpapier, (sortierte Haushaltssammelware) keine Chlorbleiche im Produktionsprozess				
Umweltzeichen	Blauer Engel, EU-Ecolabel				
Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ] (ISO 536)	58 ± 2,5	68 ± 2,5	70 ± 2,5	78 ± 2,5	80 ± 2,5
Feuchtigkeitsgehalt [%] (ISO 287)	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4
ISO Weißgrad [%] (ISO 2470, D65_10°)	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5
CIE Weißgrad (ISO 11475, D65_10°)	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5
Opazität [%] (ISO 2471)	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Tintenbeschreibbarkeit (DIN 53126)	ja	ja	ja	ja	ja