

DATENBLATT

Steinbeis Select (Format)

Rohstoff 100 % Altpapier, (sortierte Haushaltssammelware)
keine Chlorbleiche im Produktionsprozess

Umweltzeichen RAL-ZU 14a Blauer Engel, EU-Umweltzeichen

Flächengewicht [g/m ²] (ISO 536)	80 ± 2,5 %	90 ± 2,5 %	100 ± 2,5 %	115 ± 2,5 %	130 ± 2,5 %	150 ± 2,5 %
Volumen [cm ³ /g] (ISO 534)	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1
Opazität [%] (ISO2471)	96 ± 2	97 ± 2	98 ± 2	98 ± 2	98 ± 2	98 ± 2
Glanz (Gardner 75°)	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	28 ± 3	28 ± 3
ISO-Weißgrad [%] (ISO 2470-2)(D65_10°)	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2

Alterungsbeständigkeit
(DIN 6738) Gruppe LDK 12 - 80 ≈ mehrere 100 Jahre

Stand: August 2025



DATENBLATT Steinbeis Select (Rolle)

Rohstoff 100 % Altpapier, (sortierte Haushaltssammelware)
keine Chlorbleiche im Produktionsprozess

Umweltzeichen RAL-ZU 14a Blauer Engel, EU-Umweltzeichen

Flächengewicht [g/m ²] (ISO 536)	80 ± 2,5 %	90 ± 2,5 %	100 ± 2,5 %	115 ± 2,5 %	130 ± 2,5 %	150 ± 2,5 %
Volumen [cm ³ /g] (ISO 534)	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,1
Opazität [%] (ISO2471)	96 ± 2	97 ± 2	98 ± 2	98 ± 2	98 ± 2	98 ± 2
Glanz (Gardner 75°)	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	28 ± 3	28 ± 3
ISO-Weißgrad [%] (ISO 2470-2)(D65_10°)	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2

Alterungsbeständigkeit
(DIN 6738) Gruppe LDK 12 - 80 ≈ mehrere 100 Jahre

Stand: August 2025

