

DATENBLATT Steinbeis Silk (Rolle)

Rohstoff	100 % Altpapier, (sortierte Haushaltssammelware) keine Chlorbleiche im Produktionsprozess					
Umweltzeichen	Blauer Engel, EU-Umweltzeichen					
Flächengewicht [g/m ²] (ISO 536)	57 ± 2,5 %	60 ± 2,5 %	65 ± 2,5 %	70 ± 2,5 %	80 ± 2,5 %	90 ± 2,5 %
Volumen [cm ³ /g] (ISO 534)	1,05 ± 0,1	1,05 ± 0,1	1,05 ± 0,1	1,05 ± 0,1	1,05 ± 0,1	1,05 ± 0,2
Opazität [%] (ISO2471)	93 ± 2	94 ± 2	95 ± 2	96 ± 2	97 ± 2	97 ± 2
Glanz (Gardner 75°)	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3	25 ± 3
ISO-Weißgrad [%] (ISO 2470-2)(D65_10°)	80 ± 2	81 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2
Alterungsbeständigkeit (DIN 6738)	Gruppe LDK 12 - 80 ≈ mehrere 100 Jahre					
Empfohlenes ICC Profil	PSO LWC Improved (ECI)					

Stand: Dezember 2020

