

DATENBLATT

Steinbeis Nature (ISO W90)

Rohstoff	100 % Altpapier keine chlor- oder halogenhaltigen Bleichmittel im Produktionsprozess						
Umweltzeichen	Blauer Engel, EU-Ecolabel						
Flächengewicht [g/m ²] (ISO 536)	58,0 ± 2,5	68,0 ± 2,5	70,0 ± 2,5	78,0 ± 3,2	80,0 ± 3,2	90,0 ± 3,2	100,0 ± 3,2
Feuchtigkeitsgehalt [%] (ISO 287)	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4	6,0 ± 0,4
Volumen [cm ³ /g] (ISO 534)	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1	1,18 ± 0,1
ISO Weißgrad [%] (ISO 2470, D65_10°)	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5	90,0 ± 2,5
CIE Weißgrad (ISO 11475, D65_10°)	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5	110,0 ± 2,5
Opazität [%] (ISO 2471)	> 90	> 91	> 92	> 93	> 93	> 94	> 95

Bitte beachten: Die technischen Werte dienen nur zur Information. Steinbeis Papier behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften entsprechend aktuellen Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen.